

Notice technique Peinture-Whiteboard



DUPLI-COLOR Whiteboard peinture 2K pour tableau blanc «Whiteboard» est un émail brillant à deux composants en phase aqueuse et très résistant

DUPLI-COLOR Whiteboard est économique et écologique et les peintures sont extrêmement résistantes, résistantes également au blocage, et ne jaunissent pas.

Avec DUPLI-COLOR Whiteboard vous transformez pratiquement n'importe quel support lisse en surface d'écriture pour marqueurs pour tableaux effaçables à sec.

DUPLI-COLOR Whiteboard possède des propriétés d'adhérence exceptionnelles sur les supports les plus divers, et les peintures sont particulièrement résistantes à la sueur des mains ainsi qu'aux griffures et à l'abrasion.

Domaines d'application :

Transformez n'importe quelle surface en un tableau à essuyage à sec, qu'il s'agisse d'un mur de grande taille, d'une armoire ou d'un ancien tableau noir. Convient pour tous fonds lisses tels que bois, métaux, mur, matières plastiques, grès, etc. DUPLI-COLOR Whiteboard peinture 2K s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur dans le domaine d'espaces de vie, au bureau ou à l'école, aux établissements de santé ou salles de conférence, etc. – quel que soit l'endroit où une surface de tableau blanc est demandé.

Qualité et caractéristiques:

- Peinture émail brillant à deux composants à base de polyacrylate
- Base aqueuse
- Très résistante
- Particulièrement résistante aux griffures et à l'abrasion
- Combinable avec:
DUPLI-COLOR Magnetic-Paint et
AQUA spray peinture

Caractéristiques physiques et chimiques:

Coloris: blanc et incolore
Odeur: neutre
Brillance: Très brillant

Rendement: Environ 6 m² par kg et couche, dépend de la nature et de l'état de surface du fond.

Séchage:
- Hors poussière après 3 à 4 heures
- Sec au toucher après environ 6 heures
- Utilisable pour l'écriture après 3 à 4 jours
(dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air)

Temps d'utilisation : Après le mélange des composants A et B, DUPLI-COLOR Whiteboard peut être appliqué pendant 2-3 heures à 20 °C. Le produit mélangé qui commence à se solidifier ne doit plus être utilisé, même en ajoutant de l'eau.

Rapport de mélange : 5 parts en poids du composant A et 1 part en poids du composant B (5 : 1). Mélanger le durcisseur type 1600 avec un demi-volume d'eau et ensuite l'ajouter à la solution de base à l'aide d'un appareil à mélanger.

Application: Pinceau, rouleau ou par pulvérisation.

Nettoyage: Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude, du savon et du nettoyant pour pinceaux. Les parties de la peau qui ont été en contact avec le produit sont à laver soigneusement avec de l'eau savonneuse chaude.

Conservation/stockage: Composant A : DUPLI-COLOR Whiteboard se conserve dans l'emballage d'origine conserve dans l'emballage d'origine non ouvert jusqu'à 18 mois. À stocker au frais mais hors gel.
Composant B : Le durcisseur se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. À stocker au frais mais hors gel.

Emballage : Emballages (durcisseur inclus) de 0,5 et 1 kg.

Notice technique Peinture-Whiteboard

Mode d'emploi:

Préparation du support:

- Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et surtout lisse. Plus le fini est lisse, plus il est facile d'effacer les textes ou les dessins.
- Masquez soigneusement les surfaces que vous souhaitez protéger des éclaboussures de peinture ou que vous ne souhaitez pas peindre.
- Éliminer complètement la tapisserie non adhérente
- Des surfaces non-traitées ou plus sombres doivent être prétraitées avec un apprêt blanc approprié
- Les supports extrêmement absorbants doivent être préparés avec une sous-couche de dispersion.
- Poncer légèrement les surfaces lisses, peintes (par ex. les portes).

Méthodes d'application :

- Ne pas appliquer en dessous de 10 °C.
- Lors du mélange du composant A et B, veiller à bien mélanger (agitateur)
- Le temps ouvert et d'emploi est d'environ 3 heures.
- Quand le matériel commence à s'épaissir, il faut arrêter le travail d'application.

Système d'application:

1 x DUPLI-COLOR Whiteboard à appliquer généreusement et régulièrement.

Entretien:

Les traces de marqueurs peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humide ou d'un spray nettoyant pour tableaux blancs.

Dilution:

Eau. DUPLI-COLOR Whiteboard est prêt à l'emploi pour l'application au rouleau ou au pinceau. L'application projetée doit être conforme à la viscosité. DUPLI-COLOR doit être dilué avec précaution et très progressivement car de très petites quantités d'eau génèrent déjà un fort pouvoir diluant.

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits MOTIP DUPLI sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits MOTIP DUPLI respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Non responsabilité :

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Pour de plus amples informations techniques, vous pouvez joindre notre hotline du lundi au jeudi, de 08h00 à 17h00 et le vendredi jusqu'à 12h00, par téléphone au 0049 (0)62 66 75 266.

Version : 27.03.2017

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.